



WWW.ABYSSNAUT.COM

## **ISX 46 GRAISSE SILICONE HAUTE PERFORMANCE**

*Graisse silicone épaissie avec un gel de silice possédant une excellente stabilité thermique, une résistance à l'eau, aux huiles et à différents produits chimiques : adaptée pour une lubrification statique à haute température et en atmosphère sévère.*

Préconisée pour la lubrification de robinetteries, vannes, détendeurs, soumis à de hautes ou basses températures, le montage de joints toriques, joints à lèvres...

### **UTILISATEURS :**

Industrie, Ateliers de maintenance, Plongeurs pros, structures nautiques, aéronautique, micro mécanique...

### **Données techniques :**

PROPRIETES	VALEURS	UNITES	NORMES
Couleur	Translucide		(visuel)
Epaississant	Silice		
Huile de base	Silicone > 90%		
Viscosité cinématique à 25°C	5000	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104
Consistance	1	grade	NLGI
Pénétration travaillée	310-340	X0.1mm	ISO 2137
Point de goutte	Sans	°C	ISO 6299
Température d'utilisation	-50 à +180	°C	

### **AVANTAGES :**

- Non toxique
- Très large plage de températures d'utilisation
- Très bonne protection contre l'oxydation, la corrosion et le calcaire
- Compatible avec les joints toriques, avec la plupart des plastiques, joints d'étanchéité et élastomères autres que le silicone
- Résistant aux produits chimiques (méthanol, acétone et éthanol)
- Très bon isolant électrique

### **MODE D'APPLICATION :**

Les pièces à lubrifier doivent être parfaitement dégraissées et propres (nous préconisons un pré-nettoyage avec notre produit spécifique à cet effet AUN 38).

Etaler le produit en fine couche ; si nécessaire, traiter avec un chiffon doux.

### **CONDITIONNEMENTS :**

- Pots : : 30G / 75G / 500G / 1kG
- Tube : 25mL



### **PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

Produit non considéré comme dangereux au sens de la réglementation en vigueur.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

ABYSSNAUT® SARL – 3, rue de l'Orme – F 63880 OLLIERGUES – France. Tel: 04 73 95 29 68  
contact@abyssnaut.com – commercial@abyssnaut.com

*Toutes ces informations sont données à titre indicatives et correspondent aux valeurs qui nous sont connues lors de leur publication. Celles-ci ne constituent en rien une assurance de performances et ne font pas office de garantie vis-à-vis des applications propres à chaque utilisateur. Toutes ces informations peuvent à tout moment, sans consultation préalable, être modifiées.*