



WWW.ABYSSNAUT.COM

ITN SP : HUILE FLUORÉE CONTACT O₂ EN AÉROSOL

Lubrifiant haute performance, sur base de PFPE, pour surfaces sensibles, contact avec de l'Oxygène (jusqu'à 100% d'O₂) ou de fortes températures.

UTILISATEURS :

Plongeurs professionnels, plongeurs de l'Armée et de la Sécurité Civile, structures commerciales, Ateliers de maintenance ...

Données techniques

PROPRIETES	VALEURS	UNITES	NORMES
Couleur	Incolore		(visuel)
Densité	1.90	Kg / dm ³	ISO 12185
Huile de base	PFPE		
Viscosité cinématique à 40°C	80	mm ² /s	ISO 3104
Viscosité cinématique à 100°C	10	mm ² /s	ISO 3104
Indice de viscosité	108		ISO 2909
Point d'écoulement	-35	°C	ISO 3016
Taux d'évaporation (22h/149°C)	2	%	ASTM D 2595
Température d'utilisation	-35 à +220	°C	

AVANTAGES :

- Enregistré NSF H1
- Compatible avec les lubrifiants PFPE
- Aucun pictogramme de danger requis
- Taux d'évaporation très faible, même à des températures très élevées
- Ininflammable
- Totalement neutre vis-à-vis des plastiques et des élastomères
- Sans silicone
- Efficace, économique à l'emploi et facile à appliquer
- Résistant aux ambiances agressives (solvants, acides...)
- Temps de séchage court à température ambiante
- Excellente protection contre la corrosion
- Peut être utilisé en industries agro-alimentaires après évaporation du gaz

ABYSSNAUT® SARL – 3, rue de l'Orme – F 63880 OLLIERGUES – France. Tel: 04 73 95 29 68
contact@abyssnaut.com – commercial@abyssnaut.com

Toutes ces informations sont données à titre indicatives et correspondent aux valeurs qui nous sont connues lors de leur publication. Celles-ci ne constituent en rien une assurance de performances et ne font pas office de garantie vis-à-vis des applications propres à chaque utilisateur. Toutes ces informations peuvent à tout moment, sans consultation préalable, être modifiées.



WWW.ABYSSNAUT.COM

MODE D'APPLICATION :

Lors de la première application, les surfaces doivent être propres de tous résidus d'huile, de graisse, de traces de doigts, de saletés.

Afin de garantir une lubrification optimale, nous recommandons de nettoyer les surfaces à traiter avec le solvant ITN Clean.

Le produit **AUN Fd**, moins spécifique, est également approprié pour le nettoyage des pièces avant lubrification. Appliquer en couches fines et homogènes sur surfaces propres.

Bien agiter avant emploi (aérosol).

CONDITIONNEMENT :

Aérosol 236 ml



PRECAUTIONS D'UTILISATION :

Produit non considéré comme dangereux au sens de la réglementation en vigueur. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.